Substitutions for Sr

No threshold

% of Sr substitutions

Absolute number of compounds with substitution

0 10 20 30 40 50

H																	He
Li 0.2 4	Be 0.1 3											B	C	N	O	F	Ne
Na 0.5 9	Mg 1.3 22											Al 0.0 1	Si 0.0 1	P	S 0.1 2	Cl	Ar
K 0.5 10	Ca 16.4 275	Sc 0.8 14	Ti 0.2 4	V 0.1 3	Cr 0.1 2	Mn 0.4 8	Fe 0.1 3	Co 0.2 4	Ni 0.4 7	Cu 0.0 1	Zn 0.3 6	Ga	Ge 0.1 2	As 0.0 1	Se 0.1 3	Br	Kr
Rb 0.2 4	Sr	Y 2.2 37	Zr 0.5 9	Nb 0.1 3	Mo 0.0 1	Tc	Ru 0.0 1	Rh 0.1 2	Pd 0.1 2	Ag 0.0 1	Cd 1.0 18	In 0.1 3	Sn 0.4 7	Sb 0.0 1	Te 0.0 1	I	Xe
Cs 0.3 6	Ba 17.0 286		Hf 0.0 1	Ta 0.2 5	W 0.0 1	Re	Os	Ir	Pt 0.0 1	Au 0.0 1	Hg 0.4 8	Tl 0.1 3	Pb 2.8 48	Bi 0.1 2	Po	At	Rn
Fr	Ra 0.1 3																
		La 4.1 70	Ce 3.1 52	Pr 3.1 52	Nd 3.1 53	Pm 0.0 1	Sm 3.0 51	Eu 8.5 143	Gd 2.6 45	Tb 2.2 38	Dy 2.0 35	Ho 1.8 31	Er 1.9 33	Tm 1.6 27	Yb 3.9 66	Lu 1.1 19	
		Ac	Th 1.6 28	Pa 0.2 4	U 1.6 27	Np 0.9 16	Pu 1.0 18	Am 0.5 10	Cm 0.5 9	Bk 0.1 3	Cf 0.1 2	Es	Fm	Md	No	Lr	