Substitutions for Ta

No threshold

% of Ta substitutions

Absolute number of compounds with substitution

0 10 20 30 40 50

H																	He
Li	Be 0.1 1											B	C 0.1 1	N	O	F	Ne
Na	Mg 0.7 6											Al 0.3 3	Si 0.2 2	P	S 0.1 1	Cl	Ar
K	Ca 0.5 4	Sc 3.2 25	Ti 6.0 47	V 7.5 59	Cr 2.9 23	Mn 2.5 20	Fe 1.2 10	Co 0.3 3	Ni 0.6 5	Cu 0.2 2	Zn 0.3 3	Ga 0.1 1	Ge 0.2 2	As	Se 0.2 2	Br	Kr
Rb	Sr 0.6 5	Y 1.1 9	Zr 6.0 47	Nb 25.1 196	Mo 2.4 19	Tc	Ru 0.8 7	Rh 0.2 2	Pd 0.2 2	Ag 0.3 3	Cd 0.1 1	In 0.2 2	Sn 0.6 5	Sb 2.3 18	Te 0.2 2	I	Xe
Cs	Ba 0.1 1		Hf 4.8 38	Ta	W 1.6 13	Re 0.6 5	Os 0.5 4	Ir 1.1 9	Pt 0.8 7	Au 0.3 3	Hg	Tl 0.2 2	Pb 0.2 2	Bi 0.5 4	Po	At	Rn
Fr	Ra																
		La 0.8 7	Ce 1.4 11	Pr 0.6 5	Nd 1.0 8	Pm	Sm 1.0 8	Eu 0.3 3	Gd 1.0 8	Tb 0.8 7	Dy 1.1 9	Ho 0.8 7	Er 1.1 9	Tm 1.0 8	Yb 0.8 7	Lu 0.7 6	
		Ac 0.1 1	Th 0.7 6	Pa 0.6 5	U 1.4 11	Np 1.0 8	Pu 1.4 11	Am 0.3 3	Cm 0.3 3	Bk 0.3 3	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	